

Серия	Название материала	Производитель	Толщина основы (мм)	МЗП (г/м <sup>2</sup> )	Гарантия на технические характеристики	Гарантия на сохранность внешнего вида	Толщина полимерного покрытия (мкм)	Полимерная основа	Поверхность	Покрытие обратной стороны							
ELITE	Quarzit Pro Matt	ArcelorMittal Бельгия	0,5	ZA255	50	35	50	Полиуретан	Матовая	TwinColor							
	Quarzit										55						
	Quarzit Lite										30						
	Velur										25						
	Atlas										25						
	GreenCoat Pural BT	SSAB Финляндия									Z275	50	25	50	Полиуретан	Матовая	Эпоксидная Серая
GreenCoat Pural BT, matt																	
PREMIUM	PurPro Matt	НЛМК Россия	0,5	Z275	40	20	50	Полиуретан	Матовая	Эпоксидная Серая/RAL1015							
	PurLite Matt										30						
	Satin Matt	Северсталь Россия		Z180							25	10	25-30	Полиэфир	Эпоксидная Серая		
	RoofTop Matte																
STANDART	Drap	Россия	0,45	Z100-140	20	10	25	Полиэфир	Матовая	Эпоксидная Серая							
	Satin										0,5						
	Полиэстер PE										0,45	Z60-100	10	5	25/25	Глянцевая	Равна лицевой
	Полиэстер PE двс																
DESIGN	Print Elite	Южная Корея	0,45	Z140	20	10	30	Полиэфир	Матовая	TwinColor							
	Print-double Elite										30/30						
	Print Premium	Россия									10	5	25	25/25	Равна лицевой		
	Print-double Premium																
ПОЛИЭСТЕР	Полиэстер PE	Россия	0,8	Z100	10	5	25	Полиэфир	Глянцевая	Эпоксидная Серая							
			0,7														
			0,4*	Z60-100													
	Полиэстер PE двс		0,4								2	-	-	Матовая	Равна лицевой		
				Полиэстер PE Matt двс													
Полиэстер PE Matt	Z100	-	-	Эпоксидная Серая													
ЦИНК		Россия	0,35/0,4/0,45/0,5/0,55/0,7/0,8/0,9	Z80-140	6 месяцев	-	-	-	-	-							

(\*) - для изготовления продукции возможно применение электроцинкованного подката с защитным слоем Zn 40